Protección de las manos

VENIPRO VE450

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos gruesos, ideales para manipulaciones pesadas



Beneficios

Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos

Rendimiento

· Gran ligereza para una destreza óptima

Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TIPO A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protección contra

Biológicos | Desgaste | Químicos | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 02/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

VENIPRO VE450

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos gruesos, ideales para manipulaciones pesadas

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
2 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Látex
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Flocado
Espesor (mm)	1
Nivel de protección del brazo	Longitud: antebrazo (< 400 mm)
Ventaja adicional	Grapable
Color	Naranja
Tallas	8, 9, 10, 11
Tipo de envase	Disponible en bolsa individual

Embalaje

Unidad de venta: Disponible en bolsa individual
120 pares/caja

Protección de las manos

VENIPRO VE450

TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos gruesos, ideales para manipulaciones pesadas

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Degradación media
Methanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-34.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%