Protección de las manos

# PETRO VE780

## TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos




## Beneficios

### Rendimiento

· Extra grueso y largo para una mayor protección de todo el brazo

## Tecnologías y etiquetas

0% SILICONE Sin silicona

## Aplicaciones

- **Obras públicas**
- **Edificación**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Automóvil**
- **Petróleo y gas (extracción)**

## Certificaciones y normas

CE CATEGORÍA III

**EN 388**
4 1 3 1 B

**EN ISO 374-1**
TIPO B
JKL

**EN ISO 374-5**

## Protección contra

Biológicos | Desgaste | Químicos | Partículas

DELTAPLUS

enjoy safety

Editar 23/11/2026
www.deltaplus.eu

Protección de las manos

# PETRO VE780

## TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

## Detalles - Normas



**EN388:2016+A1:2018**
4 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
1 [0-5] RESISTENCIA A LOS CORTES
3 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
B [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



**EN 374**
J
K
L

## Detalles técnicos

| | |
|---|---|
| Tipo de guante | Guante estanco |
| Familia de guantes | Guantes impermeables con soporte |
| Tipo de guantes estancos | Soportado |
| Nivel de recubrimiento | Totalmente recubierto |
| Material del revestimiento | PVC |
| Material del revestimiento | Texturizado adherente |
| Número de revestimientos | Revestimiento único |
| Material del forro | Tejido de algodón |
| Espesor (mm) | 1,30 |
| Galga | 13 |
| Nivel de protección del brazo | Longitud: antebrazo (< 400 mm) |
| Ventaja adicional | Reach, Sin silicona, Puño largo (> 290 mm) |
| Color | Azul |
| Tallas | 8, 9, 10 |
| Tipo de envase | A granel |

## Embalaje

Unidad de venta: A granel
120 pares/caja

Protección de las manos

# PETRO VE780

## TRABAJOS PROLONGADOS CON RESISTENCIAS QUÍMICIAS

Guantes químicos con buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos

## Tabla de permeabilidad

| Productos químicos | Carta | CAS # | Nivel de permeabilidad | Tiempo de permeación (minutos) | Degradación media |
|---|---|---|---|---|---|
| n-Heptane | J | 142-82-5 | 2 | 30 | 10.3% |
| Sodium Hydroxyde 40% | K | 1310-73-2 | 6 | 480 | 7.8% |
| Acide Sulfurique 96% | L | 7664-93-9 | 4 | 120 | 7.2% |