Protection des mains

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Avantages spécifiques

Durabilité

· Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main

Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**
- **Maintenance**

Certifications et normes

CE

EN 388
1 0 1 0 X

EN ISO 374-1
TYPE B
KLMPT

EN ISO 374-5

Protège contre les risques

Biologiques

Chimique

Particules

DELTAPLUS

enjoy safety

Edité 08/10/2025

Protection des mains

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
1 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
0 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 374
K
L
M
P
T

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté
Type de gants étanches	Non supporté
Finition intérieure	Floqué
Matériau et finition de l'enduction	Latex avec motif en relief
Niveau d'enduction	Enduction complète
Nombre d'enduction	Simple enduction
Epaisseur (mm)	0,38
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Couleur	Jaune
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel

Protection des mains

VE240

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-26.8%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	2	30	49.8%
Acide nitrique 65%	M	7697-37-2	4	120	24.7%
Peroxyde d'hydrogène 30%	P	7722-84-1	4	120	-16.9%
Acide fluorhydrique 40%	S	7664-39-3	5	240	X
Formaldéhyde 37%	T	50-00-0	6	480	-16.5%