



Protection des mains

VE440

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique pour la manipulation d'acides, idéal pour l'industrie agroalimentaire



Avantages spécifiques



Durabilité

- Enduction haute permettant de prolonger la durée de vie du gant et assurant une très bonne protection de la main



Performance

- Grande légèreté pour une dextérité optimale

Applications

- Agriculture
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Maintenance
- Industrie chimique

Certifications et normes



EN 388
1010 X



EN ISO 374-1
TYPE A
AKLMNPT



EN ISO 374-5



Protège contre les risques



Biologiques



Chimique



Particules



VE440

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Gant chimique pour la manipulation d'acides, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Protection des mains



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
0 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
0 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
L
M
N
P
T

Détails - Normes

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche non supporté non poudré
Type de gants étanches	Non supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Latex
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Finition intérieure	Floqué
Epaisseur (mm)	0,55
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Couleur	Bleu
Tailles	6, 7, 8, 9, 10
Type de conditionnement	en sachet individuel



VE440

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES OCCASIONNELLES

Protection des mains

Gant chimique pour la manipulation d'acides, idéal pour l'industrie agroalimentaire

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégénération moyenne
Methanol	A	67-56-1	2	30	49.7%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	36.3%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	46.4%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	5	240	33.5%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	2	30	17.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	37.3%
Acide hydrofluorique 40%	S	7664-39-3	6	480	X
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	37.3%