Protection des mains

CHEMSAFE VV835

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique alliant confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures



Certifications et normes

CATÉGORIE III

EN 388
4 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TYPE B
AJKL

EN ISO 374-5

Protège contre les risques

Biologiques | Usure | Chimique | Particules

Avantages spécifiques

Durabilité

· Durée de vie accrue grâce à une double enduction qui apporte une très bonne résistance à l'abrasion

Hygiène

· Sans latex permettant de réduire les risques d'allergies
· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs

Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/graisseux d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Maintenance**
- **Industrie chimique**
- **Automobile**
- **Pétrole & gaz (extraction)**

Protection des mains

CHEMSAFE VV835

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique alliant confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures

Détails - Normes

EN388:2016+A1:2018
4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
J
K
L

Détails techniques

Type de gant	Gant étanche
Famille de gants	Gant étanche supporté
Type de gants étanches	Supporté
Niveau d'enduction	Enduction complète
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Triple enduction
Matériau de doublure	Tissu Synthetique
Epaisseur (mm)	1,15
Jauge	18
Niveau de protection du bras	Longueur : avant-bras (< 400mm)
Avantage supplémentaire	Reach, Sans latex, Brochable, Longue manchette (>290mm)
Couleur	Vert
Tailles	8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	en sachet individuel

Conditionnement

Unité de vente: en sachet individuel
60 paires /carton



Protection des mains

CHEMSAFE VV835

TRAVAUX AVEC RÉSISTANCES CHIMIQUES PROLONGÉES

Gant chimique alliant confort d'utilisation et usage prolongé face aux hydrocarbures

Tableau de perméation

Produit chimique	Lettre	CAS-RN	Niveau de perméation	Temps de perméation (en min.)	Dégradation moyenne
Méthanol	A	67-56-1	3	60	18.5%
n-heptane	J	142-82-5	6	480	-5.7%
Hydroxyde de sodium 40%	K	1310-73-2	6	480	-13%
Acide sulfurique 96%	L	7664-93-9	3	60	39.3%