



Protecția mâinilor

PVCGRIP35

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă cu protecție chimică care îmbină confortul, oferind protecție completă a brațului, prindere bună a obiectelor manipulate pentru rezistență la uleiuri și hidrocarburi



Beneficii



Igienă

· Respirabilitatea foarte bună permite reducerea transpirației

Aplicații

- Lucrări publice
- Construcții
- Întreținere
- Industria chimică
- Automobile
- Petrochimie

Certificări și norme



EN 388
3 1 3 1 X



EN ISO 374-1
TIP B
AKN



EN ISO 374-5

Protejează împotriva riscurilor



Biologice



Uzură



Chimice



Particule



Protecția mâinilor

PVCGRIP35

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă cu protecție chimică care îmbină confortul, oferind protecție completă a brațului, prindere bună a obiectelor manipulate pentru rezistență la uleiuri și hidrocarburi

Detalii - Norme



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 374

A : MÉTHANOL
K
N

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă cu fixare
Tip de mănuși etanșe	Cu suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	PVC
Finisaj înveliș	Material texturat aderent, Înveliș dublu
Număr de straturi de acoperire	Membrană dublă
Material de căptușeală	Bumbac textil
Grosime (mm)	0,90
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Beneficiu suplimentar	Reach
Culoare	Verde
Dimensiune	9, 10
Tip de ambalaj	În punga de 12

Ambalaje

Unitate de vânzare: În punga de 12
120 perechi /cutie



Protecția mâinilor

PVCGRIP35

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA OCAZIONALA

Mănușă cu protecție chimică care îmbină confortul, oferind protecție completă a brațului, prindere bună a obiectelor manipulate pentru rezistență la uleiuri și hidrocarburi

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
Methanol	A	142-82-5	2	30	-2.1%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	2.1%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	3	60	1.8%