Protecția mâinilor

VENIPRO VE450

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă groasă de protecție chimică, ideală pentru manipulări grele

Beneficii

Durabilitate

· Înveliș înalt care prelungește durata de viață a mănușii și asigură o protecție foarte bună a mâinilor

Performanță

· Lejeritate crescută pentru dexteritate optimă

Aplicații

- **Lucrări publice**
- **Construcții**
- **Întreținere**
- **Industria chimică**
- **Petrol și gaz (extragere)**
- **Industria minieră**

Certificări şi norme

CE CATEGORIA III

EN 388
3 1 2 1 X

EN ISO 374-1
TIP A
AKLMNOPT

EN ISO 374-5

Protejează împotriva riscurilor

Biologice | Uzură | Chimice | Particule

DELTAPLUS

enjoy safety

Editare 07/09/2026
www.deltaplus.eu

Protecția mâinilor

VENIPRO VE450

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă groasă de protecție chimică, ideală pentru manipulări grele

Detalii - Norme

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] REZISTENȚĂ LA ABRAZIUNE
1 [0-5] REZISTENȚĂ LA TĂIEREA CU LAMA
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

EN 374
A : MÉTHANOL
K
L
M
N
O
P
T

Detalii tehnice

Tip de mănușă	Mănușă etanșă
Categoria de mănuși	Mănușă impermeabilă fără fixare, neimpregnată cu pudră
Tip de mănuși etanșe	Fără suport textil
Nivel de acoperire	Membrană completă
Material de acoperire	Latex
Finisaj înveliș	Material texturat aderent
Număr de straturi de acoperire	Membrană simplă
Finisaj interior	Flaușat
Grosime (mm)	1
Nivel de protecție a brațului	Lungime: antebraț (< 400 mm)
Beneficiu suplimentar	Poate fi asamblat
Culoare	Portocaliu
Dimensiune	8, 9, 10, 11
Tip de ambalaj	Se vinde în săculeț individual

Ambalaje

Unitate de vânzare: Se vinde în săculeț individual
120 perechi /cutie

Protecția mâinilor

VENIPRO VE450

LUCRARI CU REZISTENTA CHIMICA PRELUNGITA

Mănușă groasă de protecție chimică, ideală pentru manipulări grele

Tabel de permeabilitate

Produse chimice	Scrisoare	CAS #	Nivelul de permeabilitate	Timp de permeabilitate (minute)	Degradare medie
Methanol	A	67-56-1	6	480	-8.2%
Sodium Hydroxyde 40%	K	1310-73-2	6	480	-14.4%
Acide Sulfurique 96%	L	7664-93-9	5	240	27.9%
Nitric Acid 65%	M	7697-37-2	6	480	17.6%
Acetic Acid 99%	N	64-19-7	4	120	15.7%
Hydroxyde d'ammonium 25%	O	1336-21-6	3	60	-34.1%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	6	480	7.0%
Formaldehyde 37%	T	50-00-0	6	480	-5.1%